

به نام خدا

دستور مصرف رزین اپوکسی J1028

(مخصوص ساخت زیورآلات)

با سلام

احتراماً بدینوسیله دستور مصرف رزین اپوکسی J1028 مخصوص ساخت زیورآلات تقدیم میگردد.

نحوه مصرف مواد ارسالی:

نسبت وزنی اختلاط اپوکسی (جزء A) به هاردنر (جزء B) ۲ به ۱ می باشد (وزن جزء A باید ۲ برابر وزن جزء B باشد) که بهتر است جهت اختلاط به مدت ۲-۳ دقیقه بخوبی با دست مخلوط گردد.

پس از اختلاط ۵ دقیقه به مخلوط استراحت بدهید تا حبابها به روی سطح بیایند.

در صورت نیاز به حبابگیری از شعله فندک به صورت غیرمستقیم استفاده نمایید.

این رزین به قدری روان است که کار نهایی شما بدون حباب خواهد بود.

دمای محیط کار را حتماً ۲۵ درجه سانتیگراد نگه دارید (مخصوصاً در طول شب)

در روزهای بارانی اقدام به اعمال رزین اپوکسی نکنید.

از دستکش لاتکس برای جلوگیری تماس مستقیم پوست با رزین استفاده کنید.

لطفاً در توزین دقیق با ترازوی دیجیتال دقت کافی صورت گیرد تا در نتیجه نهایی مشکلی پیش نیاید.

خواهشمند است در صورت نیاز به مشاوره و یا راهنمایی با کارشناسان اپوکسی کار تماس حاصل نمایید.

با احترام

شاهسوند